

BOOTS- und AUSSENLACK glänzend (langöliger Kunstharz-Klarlack / für innen und aussen)

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Strapazierfähiger, zähelastischer Ölkunstharz-Klarlack mit sehr guter Wetter- und Wasserbeständigkeit für Holz und Holzwerkstoffe. <u>Bindemittelbasis:</u> langölige Alkydharze (über 60 % Ölgehalt)
Eigenschaften	- ergibt strapazierfähige, stoss- und schlagfeste Klarlackierungen mit hohem Glanz und guter Wasser- und Chemikalienbeständigkeit - gute Wetterfestigkeit auf gut masshaltigem Aussenholzwerk (der hohe Ölanteil verleiht dem Anstrich die gute Glanzhaltung und Zähelastizität) - kurzzeitig nitroverdünnerbeständig (bei längerer Einwirkung "Quellung") - sehr gute Füllkraft; rasche An- und Durchtrocknung
Anwendung	Für hochglänzende Innen- und Aussenlackierungen von Holz (Gartenmöbel, Türen, Fenster, Tische, Sitzbänke, Täfer, Chalets, Boote, Jachten etc.) Im <u>Aussenbereich</u> ist eine schichtbildende, dampfdichte Lackierung nur ratsam, wenn das Holz eine gute Masshaltigkeit aufweist und durch eine fehlstellenlose, allseitig gleich dicke Lackierung vor jeglicher Durchfeuchtung geschützt werden kann (wegen Rissbildungs- und Abplatzungsgefahr). Für <u>nicht-masshaltiges Holz</u> wird mit Vorteil die offenporige Samicolor Oellasure eingesetzt. Für <u>extrem strapazierte, hoch kratz- und alkoholfeste</u> Klarlackierungen (z.B. Parkette, Tische, Bänke etc.) ist der RUCO Einkomponentenlack DD oder RUCOPUR Aussen- und Innenlack (licht- und gilbungsfest) zu empfehlen. <u>Untergründe:</u> Holz und Holzwerkstoffe
Lieferform	<u>Farbton:</u> farblos <u>Glanzgrad:</u> hochglänzend <u>Konsistenz:</u> streichfertig
Gebinde	Blechgebinde; 125 - 375 - 750 ccm - 5 - 25 kg Spraydosen à 400 ml
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr.

Technische Daten

Spez. Gewicht	0,95 g / ccm
Festkörper	57 %
Trocknung	<u>staubtrocken</u> nach ca. 2 Std. ; <u>griffest</u> (manipulierbar) nach 8 - 10 Std.
Überarbeitbarkeit	<u>überstreich- und überspritzbar</u> nach 12 - 15 Std. ; <u>schleifbar</u> nach 1 Tag
Verbrauch	<u>Praktische Ausgiebigkeit:</u> 8 - 10 m ²

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienfestigkeit	- gut gegen verdünnte Säuren, Benzin, Mineralöl, Haushaltchemikalien - nicht beständig gegen Alkalien (verseifungsanfällig!) - kurzzeitig beständig gegen Nitroverdünner und Alkohol
Elastizität	ausreichend (dank hohem Ölanteil) für gut masshaltiges Aussenholzwerk; kann durch Zugabe von Leinöl-Standöl verbessert werden (bis max. 20%)!
Wetterfestigkeit	gut auf masshaltigen Holzbauteilen (wenn möglich mit RUCO Holzimprägnierung, RUCOLINOL Oelimprägnierung farblos oder Hydro-Grundierung BP farblos imprägnieren)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen, rollen, spritzen
Vorbehandlung	Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 15% (Fensterbau 12%) betragen. Bei <u>abgewitterten, ungestrichenen oder abgelagten Aussenholzflächen</u> empfiehlt sich ein konservierender Grundanstrich mit Holzimprägnierung, Oel- imprägnierung farblos oder Hydrogrundierung BP farblos.
Verdünnung	<u>Streichen/Rollen:</u> Terpentinersatz (bis ca. 3%) <u>Spritzen:</u> Spritzverdünner V-16 (10 - 20%)
Abtönen	PINTASOL Universalmischfarben (bis ca. 3%) verträglich und mischbar in jedem Verhältnis mit RUCO-Kunstharzemaillen (RUCOLAC, SATINA KH-Seidenglanz)
Anstrichaufbau	<u>Innenlackierungen:</u> 1 mal RUCO-Nitro-Hartgrund oder Boots- und Aussenlack (15-20 % verdünnt) 2 mal Boots- und Aussenlack <u>Aussenlackierungen:</u> 1 mal Holzimprägnierung farblos, Oelimprägnierung farblos oder Hydro- Grundierung BP farblos 2 mal Boots- und Aussenlack glänzend (wenn möglich sind die Holzteile <u>allseitig und vor dem Einbau</u> mit gleich vielen Anstrichen zu versehen)
Anstrichentfernung	RUCO Abbeizer Forte (ckw-frei)
Gerätereinigung	Terpentinersatz, Nitro-/Universalverdünner V-13, Nitro-Reiniger R-40

Sicherheitsdaten

Gefahrensymbol	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt oder Etikett
RID/ADR-Klassifikation	frei
Entsorgungscode	08 01 11
VOC - Gehalt	43.1 %