

RUCOL Laden- und Auffrischöl farblos (mit Standölzusatz / mit Lappen oder Pinsel verarbeitbar)

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Zähelastischer, fetter Ölkunstharz-Klarlack zum Auffrischen und Einölen von alten, matten Öl- und Kunstharzanstrichen. <u>Bindemittelbasis:</u> langöliges Alkydharz (über 65 % Ölgehalt) und Leinöl-Standöl
Eigenschaften	- ergibt strapazierfähige, zähelastische Schutzfilme mit bester Wetterbeständigkeit und guter Glanzhaltung (dank dem hohen Ölanteil) - verblasste und mattrauhe, noch gut erhaltene Altanstriche auf Kunstharz- und Ölbasis erhalten ihren ursprünglichen Glanz und leuchtenden Farbton zurück - Wetterfestigkeit, schmutzabweisende Wirkung und Pflegeleichtigkeit sind wieder für mehrere Jahre gewährleistet
Anwendung	Zum <u>Auffrischen von verblichenen, durch Alterung und Bewitterung matt und verschmutzungsanfällig gewordenen Öl- und Kunstharzanstrichen</u> (speziell zur periodischen Auffrischung von Fensterläden). Beim Auffrischen von weissen oder sehr hellen Anstrichen ist mit einem leichten Vergilbungseffekt zu rechnen. <u>Untergründe:</u> alte Kunstharz- und Ölanstriche
Lieferform	<u>Farbtöne:</u> farblos lasierend eingetönt (gemäss der Lasurfarbkarte Nr.6) <u>Glanzgrad:</u> hochglänzend <u>Konsistenz:</u> streichfertig / 20 - 25 sec DIN-Becher 4
Gebinde	Blechgebinde; 375 - 750 ccm - 5 kg
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr.

Technische Daten

Spez. Gewicht	0,90 g / ccm
Festkörper	52 %
Trocknung	<u>staubtrocken</u> nach ca. 2 - 4 Std.; <u>griffest</u> (manipulierbar) nach 8 - 10 Std. <u>Wichtig:</u> die aufgefrischten Fensterläden dürfen erst nach 24 Std. der Sonne und dem Wetter ausgesetzt werden
Überarbeitbarkeit	<u>überstreichbar</u> nach 12 - 15 Std. ; <u>schleifbar</u> nach 1 Tag
Verbrauch	<u>Praktische Ausgiebigkeit:</u> 10 - 12 m ²

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	Mit weichem Pinsel, Lappen, Leinenballen oder Spritzpistole in dünnen Schichten auftragen.
Vorbehandlung	Die <u>Altanstriche</u> mit 5%-igem Salmiakwasser oder einer RICO Laugenpulver-Lösung gut reinigen und anlaugen; mit viel Wasser nachwaschen (neutralisieren) und möglichst im Freien und an der Sonne gut trocknen lassen. <u>Wichtig:</u> Mindestens 1 Tag trocknen lassen (beim Streichen auf noch feuchte Untergründe können Trübungen und pergamentartige Abschälungen auftreten). An <u>stark angegriffenen oder blätternden Stellen</u> (speziell an Gehrungen, Schnitt- und Hirnholzflächen) ist der zerstörte Anstrich abzustossen; direkt mit RUCOLAC im entsprechenden Farbton nachstreichen.
Verdünnung	<u>Streichen:</u> Terpentinersatz (bis ca. 3%) <u>Ballen/Lappen:</u> Terpentinersatz (ca. 5%) <u>Spritzen:</u> Kunstharz- Spritzverdünner V-16 (10 - 20%)
Verarbeitungshinweise	<u>Auftrag mit Ballen oder Lappen:</u> Da nur sehr dünne Schichten aufgetragen werden, empfiehlt sich eine Verdünnung von 5 - 10%. Von Zeit zu Zeit muss der Ballen etwas mit Verdünner angefeuchtet werden. <u>Achtung:</u> Leinenballen, Putzfäden oder andere mit Auffrischlack getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen (Leinölgehalt!) und sollten nach Gebrauch in Wasser eingelegt oder verbrannt werden.
Anstrichentfernung	RUCO Abbeizer Forte (ckw-frei)
Gerätereinigung	Terpentinersatz, Nitro-/Universalverdünner V-13, Nitro-Reiniger

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt oder Etikett <u>Achtung:</u> Gefahr der Selbstentzündung aufgrund des Leinölgehaltes!
RID/ADR-Klassifikation	frei
Entsorgungscode	08 01 11
VOC - Gehalt	48.3 %