

RUCOLAN Aussenvorlack seidenmatt (weiss und bunt / für masshaltiges Aussenholzwerk)

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Deck- und füllkräftiger, feuchtigkeitsregulierender Aussenvorlack mit hohem Bindemittel- und Ölgehalt (gute Imprägnierwirkung) für gut masshaltiges Aussenholzwerk. <u>Bindemittel:</u> Alkydharz-Kombination (langölig, acrylmodifiziert), Dienol <u>Pigmente:</u> Titandioxid (Rutil) + anorg. und org. Buntpigmente
Eigenschaften	- gute Dauerelastizität infolge der sehr fetten Bindemittelleinstellung - gutes Eindringvermögen; verhindert übermässige Schwind- und Quellschwundbewegungen dank der guten Imprägnierwirkung - hervorragender Verlauf; gutes Deck- und Kantenstehvermögen - wirkt ventilierend auf ungestrichenem Holz - schleifbar und überstreichbar nach 1 Tag
Anwendung	Als <u>deck- und füllkräftiger Aussenvorlack für grundiertes (gut masshaltiges) Aussenholzwerk</u> (Jalousieläden, Fenster, Garagentore etc.). Für <u>Renovations- und Grundanstriche von schwierigen Untergründen</u> (ungeschliffene Altanstriche, Leichtmetall, Kunststoffe etc.) ist der RUCO HAFT-EXPRESS zu empfehlen. <u>Untergründe:</u> Holz (gut masshaltig), Holzwerkstoffe, Altanstriche (angelaugt oder angeschliffen)
Lieferform	<u>Farbtöne:</u> weiss + bunt (nach RAL, NCS etc. oder Muster) <u>Glanzgrad:</u> seidenmatt <u>Konsistenz:</u> streichfertig, leicht thixotrop
Gebinde	Blechgebinde; 1 - 5 kg
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr.

Technische Daten

Spez. Gewicht	1,30 - 1,40 g/ccm
Festkörper	68 - 70 %
Trocknung	<u>staubtrocken</u> nach ca. 4 Std.; <u>griffest</u> nach ca. 8-10 Std.
Überarbeitbarkeit	<u>überstreich- und überspritzbar</u> nach 16 Std. <u>schleifbar</u> nach ca. 24 Std.
Verbrauch	7 - 9 m ² pro kg (110 - 130 g pro m ²)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen, rollen, spritzen (airless)
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, fettfrei und trocken sein (die Holzfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 15% betragen). Altes, abgewittertes und vergrautes Holz: bis auf die gesunde Holzsubstanz schleifen und mit RUCO Holzimprägnierung, RUCOLINOL Oelimprägnierung farblos oder Hydro-Grundierung BP farblos einlassen Intakte Altanstriche: mit laugen- oder netzmittelhaltigem Wasser reinigen und leicht anschleifen Eisen und Stahl (ausßen): mit Rostschutzgrundierung vorstreichen (Universalprimer, KH-Grundierung, Hydroprimer wasserverdünnbar, Noverox etc.) Bei verzinkten Flächen im Aussenbereich muss mit RUCO-Universalprimer oder RUCOPLAST-2K-Grundierung vorgestrichen werden (Verseifungsgefahr von Kunstharzlacken auf dem alkalisch reagierenden Zink!)
Verdünnung	zum <u>Streichen:</u> Terpentinersatz, RUCOLINOL Oelimprägnierung farblos zum <u>Spritzen:</u> KH-Spritzverdünner V-16 (10 - 20%) Nitro-/Universalverdünner V-13 (hochziehste Untergründe)
Abtönen	RUCOTINT Industriemischpasten
Anstrichaufbau	<u>Aussenholzwerk (gut masshaltig)</u> <u>Grundieranstrich:</u> RUCO-Holzimprägnierung farblos, RUCOLINOL Oelimprägnierung farblos, Hydro-Grundierung BP farblos ww <u>Zwischenanstrich:</u> RUCOLAN Aussenvorlack seidenmatt, EXPRESSATOR Hybrid - Vorlack ww <u>Deckanstriche:</u> RUCOLAC-Kunstharzlack glänzend, SATINA KH-Seidenglanzemaille, BRILLATOR glänzend, SATINATOR seidenglanz (KH-Emaille wasserverd.) SATACRYL Acryllack seidenglänzend, RUCOCOLOR Haus- und Holzdisper-sion matt etc.
Anstrichentfernung	RUCO Abbeizer Forte
Gerätereinigung	Terpentinersatz, Nitro-/Universalverdünner, Nitroreiniger

Sicherheitsdaten

RID/ADR-Klassifikation	entfällt
Entsorgungscode	08 01 11
VOC - Gehalt	32,2 %