

Ausgabe: Januar 2014

RUCOTOP PLUS Wohnraumfarbe

(erstklassig deckende Einschichtfarbe / schadstofffrei)



Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Hoch strapazierfähige, atmungsaktive Wohnraumfarbe mit herausragender Deckkraft und speziell guten Verarbeitungseigenschaften. Entspricht den höchsten Anforderungen der Wohnlufthygiene (Kat. B). <u>Bindemittel:</u> Polymerdispersionen <u>Pigmente:</u> Titandioxid (Rutil) + Kieselgur (für Isolierwirkung)
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - hervorragende Deckkraft; Kontrastverhältnis Klasse 1 - Nassabriebklasse 1; sehr reinigungsfreundlich und strapazierfähig, kann mit Hochdruck oder Heissdampfgeräten gereinigt werden - minimalste Verschmutzungs- und Verschimmelungsanfälligkeit aufgrund der hydrophobierenden Siloxankomponente - gutes Ausspannen (nur minimale Rollerstruktur); gut retouchierbar - keine Schwindrissbildung auch in höheren Schichten - gute Direkthaftung auf "guten" Gips- und Weissputzflächen (Stufen 0 + 1) - gute Isolationswirkung (erspart in vielen Fällen Isolieranstriche) - leicht und ansatzlos verarbeitbar; gut verlaufend; airlessfiltriert - Kategorie B (Umwelt-Etikette); frei von VOC, Salmiak, Formaldehyd, allergenen, "foggingaktiven" und stark umweltgefährdenden Stoffen - entspricht der Norm MINERGIE/ECO 2011 (VOC < 1%) - schadstoff- und geruchsfreie Wohnraumqualität; angenehme Verarbeitung
Anwendung	Für hochwertige, rationelle Einschicht-Anstriche im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich (v.a. auch Direktanstriche auf guten Gips und Weissputz). Speziell für Renovationen in Spitäler, bewohnten Räumen, Altersheimen etc.
Lieferform	<u>Untergründe:</u> Sichtbeton, Weiss-, Zement- und Kalkputz, Mauerwerk, Gips (direkt), Eternit, Kunststoffabrieb, Holzwerkstoffe etc.
Gebinde	Kunststoffeimer; 1 - 5 - 10 - 20 kg
Lagerung	In gut verschlossnen Originalgebinden bis 1 Jahr. Frostfrei lagern!

Technische Daten

Spez. Gewicht	1,42 g/ccm
Festkörper	58 - 60 %
Trocknung	griffest und überstreichbar nach 2 - 3 Std.
Verbrauch	Praktische Ausgiebigkeit: 4 - 6 m ² / kg

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienresistenz	alkalifest (keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz oder Beton)
Dampfdurchlässigkeit	extrem hoch; DWZ ca. 100 (→ sd-Wert 0,010 / 100 µm Trockenschicht)
Kenndaten nach DIN EN 13300	Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 1 (≥ 99,5) Nassabriebklasse 1 (≤ 5 µm Abrieb)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen, rollen, spritzen (auch airless)
Vorbehandlung	<p>Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein.</p> <p>Stark saugende oder sandende mineralische Untergründen: mit Tiefengrund einlassen (HYDROPOL wv oder RUCOPOL lösemittelbasiert)</p> <p>Nikotin-, Russ-, Gerbstoff- und Wasserflecken: in leichten Fällen genügt die Isolation mit RUCOTOP Plus; in hartnäckigen Fällen mit RUZO Isoliergrund weiss, Haft- und Isoliergrundierung weiss oder ISOLATOR weiss (waserverdünnbar) vorstreichen</p> <p>Gips und Weissputz (gute Qualität; nicht abfärbend; Stufe 0+1): kann direkt mit RUCOTOP Plus Wohnraumfarbe gestrichen werden</p> <p>Gips, Weissputz (dauerhaft abkreidend; Klebbandtest Stufe 2): grundieren mit RUCOPRIMER WP weiss (Weissputz-Primer und Finish)</p> <p>Klebbandtest Stufe 3+4 (Ausbrüche; massive Rückstände): Sanierung nur mit RUZO Haft- und Isoliergrund weiss (aggressiv) möglich; Probeanstrich!</p> <p>Alte intakte Dispersionsanstriche: direkt mit RUCOTOP Plus</p> <p>Alte Kalk- und Silikatfarben: gut abbürsten und tiefgrundieren</p> <p>Alte Leimfarben: mit warmem Wasser abwaschen und tiefgrundieren (Ism)</p>
Verdünnung	wenn nötig mit Wasser - <u>zum Streichen und Rollen:</u> bis ca. 5%; <u>zum Spritzen:</u> bis 10 % - <u>Grundanstrich:</u> ca. 5% (Gips und Weissputz bis 10%)
Verarbeitungshinweise	Nicht unter + 5°C verarbeiten; bei tieferen Temperaturen ist mit Verfilmungsschäden zu rechnen (Rissbildungen; verminderde Beständigkeiten)!
Abtönen	PINTASOL oder RUCOTREND Aqua Mischfarben (bis max. 5 %)
Anstrichaufbau	<u>Direkt auf die nötigenfalls vorbehandelten Untergründe:</u> RUCOTOP Plus Wohnraumfarbe unverdünnt deckt in einem satten Anstrich
Anstrichentfernung	RICO Profi Farbabbeizer; Farb- und Graffiti-Entferner (beide ckw-frei)
Gerätereinigung	sofort mit Wasser; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro-/Universalverdünner oder Nitroreiniger

Sicherheitsdaten

Gefahrensymbol	Keine Kennzeichnung gemäss Chemikalienrecht
RID/ADR-Klassifikation	frei
Entsorgungscode	08 01 12
2004/42/CE / All:	2010: Aa 30 g/ L VOC max. < 1 g/L