

MAGISTRATOR Haftvorlack

(1K-PUR-Acryl-Basis / wasserverdünntbar / innen und aussen)



Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Hervorragend verlaufender, dauerelastischer Haft- und Füllvorlack für den Innen- und Aussenbereich. Mit erstklassigem Haftvermögen auch für Metall, Aussenholz (Gr. A + B), Hart-PVC, KELCO und alle üblichen Altbeschichtungen. <u>Bindemittel:</u> PUR-Dispersion / Reinacryl-Polymerisat <u>Pigmente:</u> Titandioxid + Rostinhibitor
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - hervorragendes Haftvermögen auf Holz und Holzwerkstoffen, Eisen und Stahl (innen / mit Rostinhibitor), Zink, Aluminium, harten Kunststoffen wie Hart-PVC, Polyester, KELCO, MAX, sowie allen üblichen Altanstrichen - hohe Dauerelastizität; speziell auch für nicht-masshaltiges Holz im Aussenbereich geeignet (Gruppen A und B) - hervorragender Verlauf; gutes Deck-, Füll- und Kantenstehvermögen - gute Blockfestigkeit, sowie ausgezeichnete und leichte Schleifbarkeit - schnelle Trocknung; genügend lange Anschlusszeit - wirkt ventilierend auf ungestrichenem Holz; inhibiert Flugrost - überstreichbar mit Lacken auf Dispersions- und Kunstharzbasis lsm. - Umweltetikette II Kat. C, Minergie ECO konform
Anwendung	Als <u>universeller Innen- und Aussenvorlack</u> , sowie als haftvermittelnder Grundanstrich für harte Kunststoffe (auch kunstharzbeschichtete Platten wie KELCO, MAX, FORMICA, KRONOSPAN etc.) und Altanstriche (ungeschliffen). Speziell für <u>rationelle und lösemittelfreie Renovationsanstriche, da nach kurzer Zeit (ab ca. 4 Std.) leicht geschliffen und überlackiert</u> werden kann. <u>Untergründe:</u> Holz und Holzwerkstoffe, Metalle (Eisen nur innen), harte Kunststoffe, KELCO, MAX, alte Kunstharzanstriche etc.
Lieferform	<u>Farbtöne:</u> weiss und bunt <u>Glanzgrad:</u> matt <u>Konsistenz:</u> streichfertig, leicht thixotrop
Gebinde	Einweggebinde: 0,5 - 1 - 5 - 20 kg
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr (frostfrei lagern)

Technische Daten

Spez. Gewicht	1,35–1,38 g/ml
Festkörper	ca. 58 %
Trocknung	<u>staubtrocken</u> nach ca. 30 Min.; <u>grifffest</u> nach 1–2 Std.
Überarbeitbarkeit	<u>leicht schleif- und überstreichbar</u> nach 3–4 Std.
Verbrauch	6–8 m ² pro kg / (100–140 g/m ²)

Beständigkeit und Filmeigenschaften

Korrosionsschutz	inhibiert Flugrost (auf Eisen und Stahl im Innenbereich einsetzbar)
Dauerlastizität	gut; bestens geeignet auch für nicht-masshaltiges Holz im Aussenbereich (Gruppe B; gesunde Holzsubstanz; rissfrei)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen, rollen, spritzen (airless)
Vorbehandlung	<p>Der Untergrund muss sauber, fettfrei und trocken sein.</p> <p>Intakte Altanstriche, harte Kunststoffe, KELCO, MAX: gut reinigen; wenn nötig leicht schleifen; direkt mit MAGISTRATOR Haftvorlack</p> <p>Metalle innen (auch Zink, Alu): reinigen und entfetten</p> <p>Eisen und Stahl (aussen): mit Rostschutzgrundierung vorstreichen (Magistrator Hydroprimer wv, Aquaplast EP-Primer wv, Universalprimer, Allgrundprimer HS etc.)</p> <p>MDF, Holzwerkstoffe, Füller (innen): direkt mit MAGISTRATOR Haftvorlack</p> <p>Altes, abgewittertes, Aussenholzwerk (Gr. A und B): bis auf die gesunde Holzsubstanz abschleifen und mit RUCOLINOL Oelimpregnierung farblos oder Hydro-Grundierung BP Plus einlassen; dann 1 mal MAGISTRATOR Haftvorlack</p>
Verdünnung	wenn nötig nur mit Wasser; <u>zum Streichen / Rollen:</u> bis max. 3%

Spritzgerät	Düse in mm	Spritzdruck / bar		Visk. DIN 6/sec	Verdünnung
		Mat.	Luft		
Fliessbecher	1.8 mm		2 - 3	38 - 52	10 - 15%
Airmix	0.28 - 0.38	60 - 100	1 - 2	28 - 37	5 - 10%
Airless	0.28 - 0.38	60 - 100		28 - 37	5 - 10%

Verarbeitungshinweise nicht bei Temperaturen unter + 10 °C verarbeiten

Abtönen PINTASOL-Universalmischfarben bis ca. 3 %, RUCOTREND Aqua Mischfarben

Anstrichaufbau Auf die zweckmässig vorbehandelten Untergründe können nach dem Grund- oder Zwischenanstrich mit MAGISTRATOR Haftvorlack allen üblichen Deckanstriche auf Dispersions- oder Kunstharzbasis aufgetragen werden

- Deckanstriche**
- BRILLATOR KH-Glanzmaille, SATINATOR KH-Seidenglanz wasserverd.
 - RUCOLAC-Ölkunstharzlack glänzend, SATINA KH-Seidenglanzmaille
 - SATACRYL Acryllack seidenglänzend
 - RUCOCOLOR Haus- und Holzdispersion
 - MAGISTRATOR Nova sdgl. oder Futura seidenmatt
 - HYDRUPUR 8000 oder 9000 (2K-PUR-Lacke wasserverdünnbar)

Anstrichentfernung RUCO Abbeizer Forte

Gerätereinigung mit Wasser; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro-/Universalverdünner

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt oder Etikett
RID/ADR-Klassifikation	entfällt
Entsorgungscode	08 01 12
VOC - Gehalt (CH)	< 3%
Decopaint	Ad 130 g/l VOC max. 80 g/L