



# Technisches Merkblatt

Rupf & Co. AG  
Lack- und Farbenfabrik  
CH - 8152 Glattbrugg

Tel. +41 (0)44 809 69 69 / info@ruco.ch  
Fax +41 (0)44 809 69 99 / www.ruco.ch

Ausgabe: Juni 2022

## ANTIK MATT weiss + bunt

(reflexfreie stumpfmatte Fassadendispersion mit Silikonzusatz  
und fungizidem / algizidem Filmschutz)

### Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Stumpfmatte, völlig reflexfreie, feinkornhaltige Aussendispersion mit Siloxanzusatz (erstklassige Schlagregendichte) und mikroporösem Filmaufbau (sehr hohe Dampfdurchlässigkeit). <b>Bindemittel:</b> Acryldispersion (unverseifbar), Silikonharzemulsion <b>Pigmente:</b> Titandioxid, mineralisches, leicht strukturgebendes Feinkorn
Eigenschaften	- ergibt stumpfmatte, völlig reflexfreie Anstriche mit feinst strukturiertem, "antik-mineralischem" Oberflächeneffekt - höchste Wetter- und Lichtbeständigkeit; geringe Wasserquellbarkeit und beste Wasser- und Schmutzabweisung (durch Silikonharzzusatz) - mikroporöser Filmaufbau; ausgezeichnete Dampfdiffusionsfähigkeit - gute Dauerelastizität; hoch strapazierfähig und scheuerfest - leicht und ansatzlos verarbeitbar; airlessfiltriert - mit fungizidem und algizidem Filmschutz (verkapselte Mikrobiozide) - kann durch Zusatz von 0.5 % Acrylfasern rissarmierend eingestellt werden - Umweltetikette IV Kat. D
Anwendung	Für sämtliche Aussenanstriche (Mauerwerk, Fassaden etc.), wo kalkmatte Oberflächen und keinerlei Glanzeffekte erwünscht sind (v.a. auch für Denkmal- und Heimatschutzobjekte, die nicht "zugestrichen" aussehen dürfen). Für reflexfreie, ansatzlose und wolkenfreie Innenanstriche (v.a. Decken). <b>Untergründe:</b> Sichtbeton (nicht armiert), Zement- und Weisskalkputz, Mauersteine, Eternit, Kunststoffabrieb, Altanstriche etc.
Lieferform	<b>Farbtöne:</b> weiss und bunt (nach RAL, NCS etc. oder nach Muster) <b>Glanzgrad:</b> matt <b>Konsistenz:</b> pastös, airlessfiltriert
Gebinde	Kunststoffeimer; 1 - 5 - 20 kg Basis TR: 0.9 - 4,5 - 18,0 kg
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr. Frostfrei lagern.

### Technische Daten

Spez. Gewicht	1,5 g/ml
Festkörper	65 %
Trocknung	grifffest und überstreichbar nach 2 - 3 Std.
Verbrauch	4 - 5 m <sup>2</sup> pro kg

## Beständigkeiten und Filmeigenschaften

<b>Scheuerfestigkeit</b>	Nassabriebklasse 1 (< 5 µm Schichtdickenabrieb bei 200 Hüben)
<b>Wetterfestigkeit</b>	sehr gut licht-, vergilbungs- und kreidungsresistent; hohe Schlagregendichte
<b>Dampfdurchlässigkeit DIN EN 1062</b>	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke $s_d$ ( $H_2O$ ) $s_d \leq 0,12$ m, V1 (hoch)
<b>Wasserdurchlässigkeit-rate DIN EN 1062</b>	w-Wert: < 0,1 [kg/(m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup> )] W3 (niedrig)

## Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

<b>Applikation</b>	streichen, rollen, spritzen (auch airless)
<b>Vorbehandlung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein. <b>Neue, ungestrichene und sandende mineralische Untergründe im Aus-senbereich müssen immer</b> mit Tiefengrund vorgestrichen werden (höherer Durchfeuchtungsschutz und bessere Wärmedämmwirkung; verbesserte Untergrundverfestigung und Haftung der Dispersion). <b>RUCO-Tiefengrundierungen farblos:</b> - RUCOPOL-Tiefengrund geruchsarm (aromatenfrei) - Hydropol-Tiefengrund (wasserverdünnbar) <b>Flecken (Russ, Teer, Gerbstoffe etc.):</b> mit Haft- und Isoliergrundierung weiss oder RUCOFLEX Fassadenfarbe lösemittelhaltig vorstreichen <b>Alte Kalk- und Silikatfarben:</b> gut abbürsten und 1 mal RUCOPOL-Tiefengrund oder HYDROPOL Tiefengrund wasserverdünnbar grundieren <b>Sichtbeton:</b> glatte Stellen (Bojake, Sinterschichten) aufrauen; tiefgrundieren <b>Innenbereich:</b> nur Gips und sandende Untergründe tiefgrundieren
<b>Verdünnung</b>	wenn nötig mit Wasser zum <u>Streichen und Rollen</u> max. 2–5 %; zum <u>Spritzen</u> bis 10 %
<b>Verarbeitungshinweise</b>	nicht unter + 5 °C (bei tieferen Temperaturen ist mit Verfilmungsschäden zu rechnen, z.B. feine Haarrisse, verminderte Haftung und Beständigkeiten)
<b>Abtönen</b>	RUCOTREND Aqua oder FACADE Mischfarben bis max. 5 %  Absolute Top-Beständigkeiten können nur durch Abtönung mit RUCOTREND FACADE erreicht werden (rein anorganische, mineralische Pigmente).
<b>Anstrichaufbau</b>	<u>Auf die grundierten und entsprechend vorbehandelten Untergründe:</u> - Grundanstrich (mit ca. 5 % Wasser verdünnen) - Deckanstrich (bis ca. 3 % mit Wasser verdünnen)
<b>Anstrichentfernung</b>	RUCO Abbeizer Forte
<b>Gerätereinigung</b>	sofort mit Wasser; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro-/Universalverdünner, Nitroreiniger

## Sicherheitsdaten

<b>Kennzeichnung</b>	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt oder Etikett
<b>Entsorgungscode</b>	08 01 11 S
<b>VOC-Gehalt CH</b>	< 3%
<b>Biozide :</b>	Enthält Filmschutzmittel: Diuron, Zinkpyrithion, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on